



Технологии окраски деревянных домов внутри

Лессирующая покраска

Операция	Нанесение	Название	Примечание
Шлифование	Ручные шлифмашинки		Зерно Р 100 -120
Нанесение лессирующей грунтовки	Распылением, кистью	Грунтовка АП 292 Цвет: лессирующие оттенки по каталогу (порядка 100 оттенков)	Расход ~ 100 - 125 г/м ² При 20оС время сушки 1-2 ч
Обработка торцов	Кистью	Торцевой герметик Цвет бесцветный или по RAL	С целью минимизации растрескивания торцов рекомендуем делать обработку торцов данным составом. Наносить желательно в 2 слоя. Общий расход 200 г/м ² . При 20оС время сушки 1-2 ч
Нанесение 1-го слоя воска/лака	Распылением, кистью	Воск ТВ 116 или Лак ТСА 257 или Лак ТСА 879 износостойкий Цвет прозрачный. Воск можно заколеровать	Расход 100 - 150 г/м ² При 20оС время сушки 1-3 ч
Шлифование	Вручную абразивными губками		Зерно Р 220 - 320
Нанесение 2-го слоя воска/лака	Распылением, кистью	Воск ТВ 116 или Лак ТСА 257 или Лак ТСА 879 износостойкий Цвет прозрачный. Воск можно заколеровать	Расход 100 - 150 г/м ² При 20оС время сушки 1-3 ч



Укрывистая покраска

Операция	Нанесение	Название	Примечание
Шпаклевание	Шпателем	Шпаклёвка ВД-АК-002-110 Цвет «Сосна»	Во избежание сильной усадки или растрескивания шпаклёвки избегать нанесения толстых слоёв шпаклёвки. Рекомендуемая толщина до 2 мм. Время сушки зависит от толщины слоя шпаклёвки. При необходимости повторить операцию шпаклевания
Шлифование	Ручные шлифмашинки		Зерно Р 100 - 120
Нанесение грунтовки	Распылением, кистью	Грунтовка АП 313 Цвет белый, по каталогу RAL, NCS	Расход 100 - 150 г/м ² При 20оС время сушки 1-2 ч При необходимости разбавление водой или Разбавителем CL-78M (до 5%)
Шлифование	Вручную абразивными губками		Зерно Р 220 - 320
Нанесение краски	Распылением, кистью	Краска ТК 255 Цвет по каталогу RAL, NCS и пр	Окраску можно выполнять без использования грунтовки АП 313, в этом случае следует наносить краску ТК 255 в 2 слоя. Между слоями сделать промежуточную шлифовку (зерно от Р 220-320). При необходимости разбавление водой или Разбавителем CL-78M (до 5%) Общий расход краски в 2 слоя 200 - 300 г/м ² При 20оС время сушки 1-3 ч Время сушки зависит от цвета краски (от количества добавленного пигмента, который может менять свойства краски)